

**下地にペンキ等の塗料が塗ってある床や油分がある床面など、
悪条件の下地には、床剤は接着しにくい状態になります
アタッチプライマーを塗布する事により接着力を向上させる事ができます！**

アタッチプライマー

- ペンキが塗ってある床、油分のある床への下塗り剤
- 浸透性が強く接着性に優れている
- 色は透明です
- ローラーで塗るだけ！どなたにでも簡単に施工できる



アタッチプライマー 13.5kg



ローラーセット(別売)

名称	アタッチプライマー (ATTACH PRIMER)			
仕様	二液性透明アクリル・エポキシ樹脂 接着向上剤			
適用場所	物流倉庫・配送センター・製造工場・整備工場・ ガレージ・店舗・食品工場等			
適用床面	コンクリート(湿潤面・油面)・カラーコンクリート・強化コンクリート アスファルト・アスコン・樹脂フロアー・ペンキ床・鉄板等			
塗布方法/回数	ハケ・ローラー塗り/1回塗り			
製品サイズ	0.9kg	4.5kg	9kg	13.5kg
施工可能面積	約 10㎡	約 50㎡	約 100㎡	約 150㎡
硬化時間	3~4時間で硬化			

**下地コンクリートが下記のような場合には
アタッチプライマーを使用してから塗装・補修をしてください！**



生鮮工場
下地に油分がある場合



製本工場
下地に塗料が残っている場合



製造工場
補修箇所に油が染み込んでいる場合



自動車整備工場
塗装表面に油分がある場合

◇アタッチプライマー施工例(HQタイプ仕上げの場合)

※新設のコンクリート床にはファーストプライマー(別売)をご使用ください。




下地に油分がある食品工場



油が染み込んでいます



アタッチプライマーを
全面にローラーで塗布



硬化(乾燥)するまで放置

◇アタッチプライマーの使い方

- 1) 塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去してください。
- 2) 下地コンクリートの油分をウエス等で拭き取ってください
※油が表面に層を成して付着している場合はケレンして下地表面を出してください
- 3) 主剤と硬化剤を混ぜ合わせてください(主剤と硬化剤の混合比は 8:1 です)
- 4) 施工箇所にハケ・ローラー等で薄く延ばすように塗り付けます
- 5) 硬化するまで放置し(3~4時間)、各種仕上げ剤及び補修剤を使用してください



アタッチプライマー硬化後、
HQタイプを塗布してください