

部品製造工場・自動車整備工場・印刷工場等の劣化したコンクリート床に！ ローラーで塗るだけ！施工が簡単なカラーエポキシ防塵保護剤

フロアーシール HQタイプ

- 床から発生するのホコリを止め、すばらしい光沢の仕上がり
- 浸透性が強く接着性に優れている
- 耐磨耗性・耐薬品性に優れている
- どなたにでも簡単に施工できて経済的



画像はHQタイプ 10kg



ハケ(別売)

ローラーセット(別売)

名称	フロアーシールHQタイプ(HIGH QUALITY TYPE)											
仕様	二液性エポキシ樹脂 ローラー塗り仕上剤											
適用場所	部品製造工場・自動車整備工場・印刷工場・ 製本工場・食品工場(水を使用しない箇所のみ)等											
適用床面	コンクリート・カラーコンクリート・強化コンクリート・樹脂フロアー											
塗布方法/回数	ハケ・ローラー塗り/2回塗り仕上げ											
製品サイズ	3kg	10kg										
施工面積目安	約 12 m ²	約 40 m ²										
硬化時間※1 ※2	1回目塗り終了後、6~12時間後に2回目(仕上げ)塗り その後、12~24時間で硬化											
標準色(全7色)	<table border="1"> <tr> <td>グリーン</td> <td>ライトグリーン</td> <td>エメラルドグリーン</td> <td>ブラウン</td> <td>レッドブラウン</td> </tr> <tr> <td>グレー</td> <td>アイボリー</td> <td colspan="3">※この色見本は現物とは多少異なります ※表記以外の特注職に関してはご相談ください。</td> </tr> </table>		グリーン	ライトグリーン	エメラルドグリーン	ブラウン	レッドブラウン	グレー	アイボリー	※この色見本は現物とは多少異なります ※表記以外の特注職に関してはご相談ください。		
グリーン	ライトグリーン	エメラルドグリーン	ブラウン	レッドブラウン								
グレー	アイボリー	※この色見本は現物とは多少異なります ※表記以外の特注職に関してはご相談ください。										

※1 表示はあくまで目安であり、硬化時間は気温・湿度等により変化いたします。

※2 表示は歩行可能時間の目安であり、フォークリフト等は出来る限り長く乾燥期間をとってください。

**浸透性に優れているのではがれにくい！台車やフォークリフトの走行による
摩耗や衝撃、そして水や油からも床を守り、美しい床を作れます！**



◇フロアーシール HQ タイプの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去し、十分に乾燥させてください。

新設床に施工する場合は下塗剤としてファーストプライマー(別売)をご使用ください。

下地にペンキ等の塗料が塗ってある床、油が付着している床の場合はできるだけ除去した後、下塗剤としてアタッチプライマー(別売)をご使用ください。

キレツの補修にはクラックケア(別売)、段差・穴の補修にはフロアーブリッジ(別売)またはミドルフロアー(別売)をご使用ください。

まず、主剤の缶を開け棒などでかき混ぜてください(顔料が沈殿しているため)

次に硬化剤を主剤の缶に入れ、棒などでしっかり攪拌してください

①第一回塗り

混合液を床表面にハケ・ローラーで塗り込むように塗ってください。(写真A・B参照)

※ノンスリップ仕上げの場合はローラーで塗りつけた後、ただちにノンスリップサンド(別売)を散布してください。

②第二回塗り(仕上げ)

指触乾燥後(6~12時間後)もう一度、混合液をつくり同じ要領で仕上げ塗りをしてください。



【お試しセット】

初めての方はお試しセットをご使用下さい。

施工可能面積 約 2 m²(2回塗り仕上げ) セット内容 箱入り(主剤・硬化剤・取扱説明書・ビニール手袋)

まずは、お試しセットでフロアーシールHQタイプの強度・接着力を是非1度、体験してみてください。

選べるカラーは全7色

グリーン ライトグリーン エメラルドグリーン ブラウン レッドブラウン グレー アイボリー



フロアーシール HQ タイプお試しセット